LOGIKER

City

Grés porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grés cérame emaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres porcelànico esmaltado

Spessore
9,5 mm

11

City London Grigio
60x60 cm

8

City London Grigio
30x60 cm

11

City Berlin Antracite
60x60 cm

8

City Berlin Antracite
30x60 cm

11

City Paris Taupe
60x60 cm

8

City Paris Taupe
30x60 cm

PezziSpeciali

1

City London Grigio
battiscopa 6x60 cm



1

City Berlin Antracite
battiscopa 30x60 cm

1

City Paris Taupe
battiscopa 6x60 cm

2

Mosaico Mix City
mosaico
30x30 cm

Zen

Grés porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grés cérame emaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres porcelànico esmaltado

Spessore 9,5 mm

7

Zen Antracite
30x60 cm

7

Zen Grey
30x60 cm

10

Zen Antracite
60x60 cm

10

Zen Grey
60x60 cm

7

Zen Beige
30x60 cm

7

Zen White
30x60 cm

10

Zen Beige
60x60 cm

10

Zen White
60x60 cm

PezziSpeciali



1

Zen Antracite
battiscopa 6x60 cm

1

Zen Beige
battiscopa 6x60 cm

1

Zen Grey
battiscopa 6x60 cm

1

Zen White
battiscopa 6x60 cm



2

Zen Antracite
mosaico
30x30 cm



2

Zen Grey
mosaico
30x30 cm

2

Zen Beige
mosaico
30x30 cm



2

Zen White
mosaico
30x30 cm

Maxima

Maxima

Grés porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grés cérame emaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres porcelànico esmaltado

Spessore
9,5 mm

6

Maxima Brown
30x60 cm

6

Maxima Ivory
30x60 cm

9

Maxima Brown
60x60 cm

9

Maxima Ivory
60x60 cm

6

Maxima Black
30x60 cm

6

Maxima Grey
30x60 cm

9

Maxima Black
60x60 cm

9

Maxima Grey
60x60 cm

PezziSpeciali

1

Maxima Brown
battiscopa 6x60 cm

1

Maxima Ivory
battiscopa 6x60 cm

1

Maxima Grey
battiscopa 6x60 cm



1

Maxima Black
battiscopa 6x60 cm



2

Maxima Black
mosaico
30x30 cm



2

Maxima Grey
mosaico
30x30 cm



2

Maxima Brown
mosaico
30x30 cm



2

Maxima Ivory
mosaico
30x30 cm

Clay

Clay

Grés porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grés cérame emaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres porcelànico esmaltado

Spessore
9,5 mm

11

Clay Beige
60x60 cm

8

Clay Beige
30x60 cm

11

Clay White
60x60 cm

8

Clay White
30x60 cm

11

Clay Grey
60x60 cm

8

Clay Grey
30x60 cm

PezziSpeciali

1

Clay Beige
battiscopa 6x60 cm

1

Clay White
battiscopa 30x60 cm

1

Clay Grey
battiscopa 6x60 cm



2

Clay Beige
mosaico
30x30 cm



2

Clay White
mosaico
30x30 cm



2

Clay Grey
mosaico
30x30 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications - Caracteristiques techniques - Techische eigenschaften

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	**PROVA** TEST ESSAY TEST	**VALORE PRESCRITTO DALLE NORME** REQUIRED STANDARD VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE	**VALORE LOGIKER** FLAMINIA VALUES VALEUR FLAMINIA FLAMINIA WERTE
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	**ISO 10545-3**	≤ **0,5%**	≤ **0,2%**
	DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN	**ISO 10545-2**	• **Lunghezza e larghezza** **±0,6% max** Lenght and width / Longueur et largeur / Länge und Breite	**Conforme**-Complies with standards Conforme Entsprechend der Norm
			• **Spessore** **± 5% max** Thickness / Epaisseur / Stärke	**Conforme**-Complies with standards Conforme Entsprechend der Norm
			• **Rettilineità spigoli** **± 0,5% max** Linearity / Rectitude des arêts / Kantengeradheit	**Conforme**-Complies with standards Conforme Entsprechend der Norm
			• **Ortogonalità** **± 0,6% max** Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	**Conforme**-Complies with standards Conforme Entsprechend der Norm
			• **Planarità** **± 0,5% max** Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit	**Conforme**-Complies with standards Conforme Entsprechend der Norm
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEZUGFESTIGKEIT	**ISO 10545-4**	**35 N/mm^2**	**> 45 N/mm^2**
	COEFF. DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	**ISO 10545 - 8**	≤ **9 MK^{-1}**	≤ **6,2 MK^{-1}**
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	**ISO 10545 - 9**	**Nessun campione deve presentare difetti visibili** No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles Kein Muster soll sichtbare Schäden aufweisen	**Resistenti** Resistant Résistants Widerstandsfähig
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	**ISO 10545 - 12**	**Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni** Nosample must show alterations to surface/Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface/Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen	**Non gelivi** Frost proof Non gélifs Frostsicher
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOR RESISTANCE TO LIGHT RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTBESTÄNDIGKEIT	**DIN 51094** **ISO 10545-16**	**Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore** No noticeable colour change Ne doivent pas présenter de variations importantes Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen	**Campioni inalterati** No change Echantillons inchangés Echantillons inchangés Glanz und Farbe der Muster unverändert
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	**ISO 10545 - 13**	**Nessun campione deve presentare alterazioni visibili** No sample must show visible signs of chemical attak Les échantillons ne doivent pas présenter d'altérations visibles d'attaque chimique Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirking zeigen	**Resistenti** Resistant Résistants Widerstandsfähig
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE ABREIBHÄRTE	**ISO 10545 - 6**	≤ 175 mm^3	**Conforme** Complies with standards Conforme Entsprechend der Norm
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT STRENGTH RESISTANCE AUX CHOCS SCHLAGFESTIGKEIT	**ISO 10545 - 5**	0,55	
	SCIVOLOSITÀ COEFF. DI ATTRITO MEDIO (μ) SLIP RESISTANCE, AVERAGE COEFFICIENT OF FRICTION (μ) NATURE GLISSANTE COEFF. DE FRICTION MOYEN (μ) RUTSCHFESTIGKEIT, MITTELREIBUNGSKOEFFIZIENT (μ)	**ASTMC 1028** **B.C.R.A.** **DIN 51130** **DIN 51097**		Indicata sulla serie di riferimento Indicated on referenced serie Indiqué sur la serie de référence Im Ausgangs-serieangegeben

CODICI

N°	€	N°	€
1	**€ 6,00**	12	**€ 38,00**
2	**€ 17,00**	13	**€ 40,00**
3	**€ 20,00**	14	**€ 42,00**
4	**€ 24,00**	15	**€ 44,00**
5	**€ 27,00**	16	**€ 46,00**
6	**€ 29,60**	17	**€ 48,00**
7	**€ 30,00**	18	**€ 50,00**
8	**€ 31,00**	19	**€ 54,00**
9	**€ 34,00**	20	**€ 58,00**
10	**€ 35,00**	21	**€ 62,00**
11	**€ 36,00**	22	**€ 66,00**

DATI DI IMBALLO

Formato	Mq/collo	Colli/Pal	Mq/Pal	Kg/Pal
30x60 Zen/Maxima/Clay	1,08	48	51,84	941
60x60 Zen/Maxima/Clay	1,08	40	43,2	900
Pezzi Speciali	***Pz/sc***			
6x60 Battiscopa	20			13
30x30 Mosaico	6			10

LOGIKER SRL
Via venere di Chiozza 33 - 42019 Scandiano (RE) - Tel +3905221606704
www.logiker.it - postmaster@logiker.it - P.IVA e COD FISCALE 02589380357