

SERENISSIMA 
www.serenissima.re.it

NEWPORT 2.0

unconventional wood





A close-up photograph of birch tree bark, showing its characteristic white color, horizontal lenticels, and dark, irregular lenticular scars. A white rectangular box is centered over the image, containing the text 'NEWPORT 2.0' and 'unconventional wood'.

NEWPORT 2.0

unconventional wood

NEWPORT 2.0

unconventional wood

Una selezione di essenze lignee, ricche di particolari, come venature e lavorazioni manuali di spazzolatura e sbiancatura, reinterpretata grazie alla più evoluta tecnologia ceramica in chiave contemporanea. Attuale e di tendenza, Newport 2.0 anticipa le esigenze del design di oggi. La collezione trasmette sensazioni naturali, crea spazi caldi e accoglienti come solo il legno sa fare, realizzando progetti unici e personalizzati, eclettici e moderni.

A selection of woods, rich in details such as veining and manual brushing and whitening, reinterpreted using cutting-edge ceramic technology in a contemporary key. Up-to-date and on-trend, Newport 2.0 anticipates today's design requirements. The collection conveys natural sensations and creates warm, welcoming spaces as only wood is able to do, producing unique, customized projects that are both eclectic and modern.

Une sélection d'essences ligneuses, riches de détails tels que les marbrures et les traitements manuels de brossage et de blanchissement, réinterprétée dans un style contemporain grâce à une technologie céramique de pointe. Actuelle et tendance, Newport 2.0 anticipe les exigences du design d'aujourd'hui. La collection transmet des sensations naturelles, crée des espaces chaleureux et accueillants comme seul le bois sait le faire, à travers des projets à la fois uniques et personnalisés, polyvalents et modernes.

Eine Auswahl von Holzarten, reich an Details wie Aderungen und manuelle Bearbeitungen zum Bürsten und Bleichen, neu interpretiert dank der fortschrittlichsten Keramiktechnologie in moderner Auslegung. Aktuell und trendig nimmt Newport 2.0 die Anforderungen des Designs von heute vorweg. Die Kollektion vermittelt natürliche Empfindungen, schafft warme und gemütliche Räume, wie das nur mit Holz möglich ist, und realisiert einmalige und personalisierte, vielseitige und moderne Projekte.

Благодаря самым современным керамическим технологиям этот подбор разных пород дерева с богатым ассортиментом деталей, таких как рисунок дерева и ручные операции щеточной обработки и отбеливания, был пересмотрен в современном ключе. Актуальная коллекция Newport 2.0, которая идет в ногу с нынешними тенденциями, опережает требования современного дизайна. Она придает ощущение натуральности, создает такое тепло и уют в интерьерах, которые под силу лишь только дереву, позволяя реализовывать уникальные, индивидуальные, эклектические и современные проекты.

SERENISSIMA 

NEW
FIR

NEW
ASH



NEW
EBONY



NEW
MAPLE



NEW
BIRCH



NEW
OAK



New Fir 20x120 . 8"x48" rett / Modulo comp. 2 pz New Fir 27x31 . 10³/₈"x 12³/₈" rett

NEW FIR



New Fir 20x120 . 8"x48" rett / 30x120 . 12"x48" rett

New Fir 20x120 . 8"x48" rett / 30x120 . 12"x48" rett / Mosaico Spinetta New Fir 31x31 . 12^{3/8}"x 12^{3/8}" rett









Le Plance Ash 26,5x180 . 10 1/4"x72" rett / Nevers Plus R11 40x60,8 . 16"x24" (collezione Ducato di Borgogna)





New Ash 20x120 . 8"x48" rett / 30x120 . 12"x48" rett




NEW ASH





New Ash 20x120 . 8"x48" rett / 30x120 . 12"x48" rett / Mosaico Spinetta New Ash 31x31 . 12³/₁₆"x 12³/₁₆" rett.
Modulo comp. 2 pz New Ash 27x31 . 10⁵/₈"x 12³/₁₆" rett

NEW ASH



New Ash 20x120 . 8"x48" rett / 30x120 . 12"x48" rett

Le Plance Ebony 26,5x180 . 10 1/2"x72" rett.









New Ebony 30x120.. 12"x48" rett



NEW EBONY



New Maple 20x120 : 8"x48" rett / 30x120 : 12"x48" rett / Battiscopa New Maple 7,5x120 - 3"x48" rett



NEW MAPLE





NEW MAPLE



New Maple 20x120 . 8"x48" rett / 30x120 . 12"x48" rett



NEW BIRCH



Modulo comp. 2 pz New Birch 27x31 - 10 ³/₈" x 12 ³/₈" rett.



NEW BIRCH



New Birch 20x120 : 8"x48" rett / 30x120 : 12"x48" rett



MIT LEIDENSCHAFT ZUM ERFOLG

NEW OAK




New Oak 30x120 . 12"x48" rett











NEWPORT 2.0

 10 mm - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина

 8,5 mm - 5/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина

  R10  V4    20x120 - 8"x48" . 30x120 - 12"x48" . 26,5x180 - 10 1/4"x72"

Colours

New Fir



Le Plance Fir 26,5x180 . 10 1/4"x72" rett



30x120 . 12"x48" rett



20x120 . 8"x48" rett

New Ash



Le Plance Ash 26,5x180 . 10 1/4"x72" rett



30x120 . 12"x48" rett



20x120 . 8"x48" rett

New Ebony



Le Plance Ebony 26,5x180 - 10 1/4"x72" rett



30x120 - 12"x48" rett



20x120 - 8"x48" rett

New Maple




30x120 - 12"x48" rett










20x120 - 8"x48" rett

NEWPORT 2.0

 10 mm - 3/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина

 8,5 mm - 5/8"
spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина

   R10  V4    20x120 - 8"x48" . 30x120 - 12"x48" . 26,5x180 - 10 1/4"x72"

Colours

New Birch



Le Plance Birch 26,5x180 . 10 1/4"x72" rett



30x120 . 12"x48" rett



20x120 . 8"x48" rett

New Oak



30x120 . 12"x48" rett



20x120 . 8"x48" rett

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaiken . Mosaïka


30x30 - 12"x12" Foglio . Sheet . Feuille . Blatt . Лист



Mosaico New Fir
tessera 5x5 . 2"x2" rett.



Mosaico New Ash
tessera 5x5 . 2"x2" rett.



Mosaico New Ebony
tessera 5x5 . 2"x2" rett.



Mosaico New Maple
tessera 5x5 . 2"x2" rett.



Mosaico New Birch
tessera 5x5 . 2"x2" rett.



Mosaico New Oak
tessera 5x5 . 2"x2" rett.

27x31 - 10³/₈"x12³/₈" Foglio . Sheet . Feuille . Blatt . Лист



Modulo comp. 2 Pz
New Fir rett *



Modulo comp. 2 Pz
New Ash rett *



Modulo comp. 2 Pz
New Ebony rett *



Modulo comp. 2 Pz
New Maple rett *





Modulo comp. 2 Pz
New Birch rett *









Modulo comp. 2 Pz
New Oak rett *

* Schemi di posa . Laying sketch . Schémas de pose . Modulverlegungsbeispiele . Варианты Укладки



NEWPORT 2.0

 10 mm - 3/8" spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина  8,5 mm - 5/8" spessore . thickness . épaisseur . stärke . толщина

  R10  V4    20x120 - 8"x48" . 30x120 - 12"x48" . 26,5x180 - 10 1/4"x72"

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaiken . Мозаика

31x31 - 12 3/4"x12 3/4" Foglio . Sheet . Feuille . Blatt . Лист



Mosaico Spinetta
New Fir rett.



Mosaico Spinetta
New Ash rett.



Mosaico Spinetta
New Ebony rett.



Mosaico Spinetta
New Maple rett.



Mosaico Spinetta
New Birch rett.



Mosaico Spinetta
New Oak rett.

Pezzi Speciali . Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные изделия



Battiscopa
7,5x120 - 3"x48" rett



Gradone Costa Retta (comp. 2 pz)
40x120x3,3 - 16"x48"x1 1/8" rett.



Gradone Square Assemblato (comp. 2 pz)
40x120x3,3 - 16"x48"x1 1/8" rett.

Serie completa
Complete range
Série complète
Ganze Serie
Полная серия



Mosaico Spinetta New Fir 31x31 . 12³/₈"x 12³/₈" rett

NEWPORT 2.0

Imballi . Packing . Emballage . Verpackung . Ynakobka

	BOX			PALLET		
	PCS	SQM	KGS	BOXES	SQM	KGS
20x120 - 8 1/4x48" rett.	4	0,96	20,00	36	34,56	736
30x120 - 12 1/4x48" rett.	4	1,44	30,50	24	34,56	748
26,5x180 - 10 1/2x72" rett.	3	1,43	28,50	30	42,90	870

NOTE TECNICHE - TECHNICAL NOTES - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMRKUNGEN - ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Tutti i formati sono nominali. Serenissima Ceramiche si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

All sizes are nominal. Serenissima Ceramiche reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Tous les formats sont nominaux. Serenissima Ceramiche se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Serenissima Ceramiche behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern, sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Все форматы являются номинальными. Serenissima Ceramiche оставляет за собой право в любой момент изменить в любой момент данные и характеристики, приведенные в настоящем каталоге, которые в любом случае не считаются юридически обязательными. Цветовая гамма и эстетические характеристики изделий приближаются как можно больше к реальным, в пределах, допустимых процессами печати.

CONSIGLI PER LA POSA - LAYING SUGGESTIONS - CONSEILS POUR LA POSE - VERLEGEHINWEISE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme. Pesare il materiale attingendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. • Nella posa è consigliabile lasciare una fuga di 2 mm fra le piastrelle utilizzando stucco in tono. • La posa modulare è consigliata con una fuga di almeno 2 mm. • È comunque compito del progettista stabilire, in funzione della struttura e della destinazione d'uso del piano di calpestio, il corretto modo di applicazione delle piastrelle.

Lay some pieces of product (at least 3 sqm) to check the overall effect. Lay the material taking it from several boxes and carefully check its size accuracy, shade and material sorting. • In the lay-out is advisable to leave a gap of 2 mm joint between each tile and fill with grout of the same colour as the tile. • We recommend modular laying with a 2 mm $\pm 0,12$ joint. • However, the designer has to establish the correct way of application of the tiles depending on the structure and the foreseen utilization of the floor.

Appuyer sur le sol quelques pieds (au moins 2 mq) pour apprécier l'effet global. Poser le matériel en le prenant de plusieurs boîtes et en contrôlant l'épaisseur, les nuances et la qualité des différentes pièces. • Lors de la pose, on recommande de laisser un joint de 2 mm entre les carreaux en utilisant un mastic du même ton. • La pose modulaire est calculée avec un joint de 2 mm. • D'ailleurs c'est le concepteur qui doit établir, sur la base de la structure et de la destination d'emploi du plan de piétement, le procédé d'application correct des carreaux.

Eine Quadratmeter (min. 2 qm) auf dem Boden legen, um die Gesamtwirkung nachzuprüfen. Wir empfehlen Fliesen aus mehreren Kartons zu verlegen, nach einer sorgfältigen Prüfung des Kalibers, des Farbtons und der Sortierung. • Deswegen werden eine min. 2 mm Fuge zwischen den Fliesen und ein weiß oder grauer Kitt empfohlen. • Die Modulverlegung wird mit einer Mindestfuge von 2 mm empfohlen. Es ist auf jeden Fall Aufgabe des Planers, nach der Struktur und dem Verwendungszweck der Trittläche, die richtige Verlegart der Fliesen zu bestimmen.

Разложить изделия на полу для проверки общего эффекта. Укладывать материал, тщательно проверяя калибр, тональность и сорт. При укладке рекомендуется оставлять между плитками зазор в 2 мм, используя подкраску по тону затирки. • Модульную укладку рекомендуется выполнять со швом не менее 2 мм. • В любом случае является задачей проектировщика, в зависимости от структуры и назначения, определить соответствующий способ укладки плитки.



Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun listello non superiore al 25% della lunghezza.
When laying, you are recommended not to stagger the strips by more than 25% of the length.
Pose conseillée avec un décalage entre chaque listel non supérieur au 25% de la longueur.
Wir empfehlen eine Verlegung im Viertelverband.
Рекомендуется укладка с разном элементов друг относительно друга, не превышающим 25% длины элемента

CE
GRUPPO ROMANI S.P.A. INDUSTRIE CERAMICHE VIA A. VOLPI 1 25025 43013 GABRIANNO (PR)
06 86096293-87-81
EN 14411:2012
Piastrelle di ceramica cristalle a secco, con assorbimento di acqua lo ≤ 0,5% per pavimentazioni interne ed esterne. Dry pressed ceramic tile, with water absorption lo ≤ 0,5% for internal and external floorings.



CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO - ISO 13006 B1a GL
 TECHNICAL FEATURES GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006 B1a GL - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CÉRAME FIN ÉMAILLÉ - ISO 13006 B1a GL
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG - ISO 13006 B1a GL - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАЗУРОВАННОГО КЕРАМОГРАНИТА - ISO 13006 B1a GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Fizykalni tehnična Eignschaften / Fizikalno-kemijske osobine	Metodo di prova Standard of test / Norme du test Istovnik / Metod ispitivanja	Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Coștiul mediu																				
	Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensionen Dimenzije																						
	<table border="1"> <tr> <td> Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lungă și lățime </td> <td> $\pm 0,2\%$ 10 test </td> <td></td> <td>$\pm 0,2\% \pm 1,5 \text{ mm}$</td> </tr> <tr> <td> Spessore Thickness Épaisseur Stärke Грубоина </td> <td></td> <td>ISO 10845-2</td> <td>$\pm 0,2\% \pm 1,5 \text{ mm}$</td> </tr> <tr> <td> Squadratura dei spigoli Squareness of edges Rectitude des arêtes Quadratgenauigkeit Правильность кромок </td> <td></td> <td></td> <td>$\pm 0,2\% \pm 1,5 \text{ mm}$</td> </tr> <tr> <td> Omogeneità Rectification Uniformité Rechtmaßigkeit Однородность </td> <td></td> <td></td> <td>$\pm 0,2\% \pm 1,5 \text{ mm}$</td> </tr> <tr> <td> Planità Surface flatness Planéité Werkflächigkeit Ровнота </td> <td></td> <td>ISO 10845-2 ASTM C 488</td> <td>$\pm 0,2\% \pm 1,5 \text{ mm}$ Warpage diagonal edge $\pm 0,4\%$</td> </tr> </table>	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lungă și lățime	$\pm 0,2\%$ 10 test		$\pm 0,2\% \pm 1,5 \text{ mm}$	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Грубоина		ISO 10845-2	$\pm 0,2\% \pm 1,5 \text{ mm}$	Squadratura dei spigoli Squareness of edges Rectitude des arêtes Quadratgenauigkeit Правильность кромок			$\pm 0,2\% \pm 1,5 \text{ mm}$	Omogeneità Rectification Uniformité Rechtmaßigkeit Однородность			$\pm 0,2\% \pm 1,5 \text{ mm}$	Planità Surface flatness Planéité Werkflächigkeit Ровнота		ISO 10845-2 ASTM C 488	$\pm 0,2\% \pm 1,5 \text{ mm}$ Warpage diagonal edge $\pm 0,4\%$		
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lungă și lățime	$\pm 0,2\%$ 10 test		$\pm 0,2\% \pm 1,5 \text{ mm}$																			
	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Грубоина		ISO 10845-2	$\pm 0,2\% \pm 1,5 \text{ mm}$																			
	Squadratura dei spigoli Squareness of edges Rectitude des arêtes Quadratgenauigkeit Правильность кромок			$\pm 0,2\% \pm 1,5 \text{ mm}$																			
Omogeneità Rectification Uniformité Rechtmaßigkeit Однородность			$\pm 0,2\% \pm 1,5 \text{ mm}$																				
Planità Surface flatness Planéité Werkflächigkeit Ровнота		ISO 10845-2 ASTM C 488	$\pm 0,2\% \pm 1,5 \text{ mm}$ Warpage diagonal edge $\pm 0,4\%$																				
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption Wasseraufnahme Будьонностовина	ISO 10845-3	$E \leq 0,3 \text{ H B1a GL}$																				
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	ISO 10845-10	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивость																				
	Resistenza al crepello di piastrelle smaltate Creeping resistance of glazed tiles Résistance à la trépidation des carreaux émaillés Widerstand gegen Rissbildung bei gestanzen Platten Остойчивость к растрескиванию при ударном воздействии	ISO 10845-11	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивость																				
	Resistenza della superficie (scale MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Стойкость к царапинам (шкала Мооса)	EN 101	MOHS ≥ 6																				
	Resistenza alle abrasioni della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der gestanzen Platten Остойчивость к абразивному воздействию	ISO 10845-7	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4																				
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreineiger Остойчивость к бытовым химикатам	ISO 10845-13	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4																				
	Resistenza agli acidi e alle basi a basse concentrazioni Resistance to acids and bases at low concentrations Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Остойчивость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией		Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4																				
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Flecken der gestanzen Platten Остойчивость к пятнам и загрязнению	ISO 10845-14	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4																				
	Resistenza alle flessioni Resistance to flexion Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Толкательная нагрузка	Modulo di rottura - Modulus of rupture Modulus de rupture - Bruchmodul - Модуль жесткости Carico di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchkraft - грузыка нагрузка	ISO 10845-4	$R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ $E \geq 1300 \text{ N}$																			
	Caratteristiche antiscivolo / Coefficiente attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques antichutes / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaften / Statischer Reibungskoeffizient Взаимодействие противоскользящих характеристик / Коэффициент статического трения	DIN 51130 (NO LAPP)	R10																				
		BC RA RBP/CBC B/SI (NO LAPP)	$0,40 \leq \mu_s \leq 0,74$																				
		DIN 51097 (NO LAPP)	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4																				
		CCCP AGU Test (NO LAPP)	$\mu_s \geq 0,40$																				



SERENISSIMA 

DAL1968 **SERENISSIMA CERAMICHE**

www.serenissima.re.it

Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

Tel. +39 0522 998411/911

Fax Italy +39 0522 841338

Fax Export +39 0522 996218